



---

# ARDEX P 51

## Адгезионный мост и грунтовочная дисперсия

---

Концентр

Для внутренних работ, для пола, стен и потолка

Надежная грунтовка с широким спектром применения

Грунтовка, адгезионный мост и заделка пор с водоотталкивающим действием.

Препятствует появлению воздушных пор при шпатлевании

не содержит растворители

---

Сертифицировано согласно  
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

# ARDEX P 51

## Адгезионный мост и грунтовочная дисперсия (концентрат)

### Область применения:

Грунтовка, адгезионный мост и заделка пор с водоотталкивающим действием.

Для связывания пылящих оснований, например шлифованных, впитывающих кальций-сульфатных стяжек и наливных полов, для грунтования цементных стяжек перед шпатлеванием, выравниванием и нанесением ровнителей.

В качестве адгезионного моста на бетонных полах, плотных цементных стяжках, улучшенных кальций-сульфатных стяжках, террасцо, песчанике, плитке и плиточном покрытии перед укладкой шпатлевочных масс и растворов.

В качестве адгезионного моста на старых основаниях с прочно держащимися остатками шпатлевочных масс и клея.

Для закрытия пор на бетонных полах и цементных стяжках.

- Препятствует появлению воздушных пор при последующем шпатлевании,
- препятствует быстрому впитыванию воды при последующем шпатлевании.

Для грунтования гипса, кальций-сульфатных плит и ДСП под нанесение раствора.

В качестве адгезионного моста на гладком бетоне и гипсовых шпатлевочных массах для стен.

Защитный слой от образования пыли на шпатлевочных и выравнивающих массах, которые короткое время предполагает использовать как финишный слой.

Для внутренних работ.

### Описание:

Дисперсия, не содержащая растворители, которая после высыхания значительно уменьшает проницаемость воды.

### Основание:

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли и иных разделяющих слоев.

### Обработка:

Грунтовочная дисперсия ARDEX P 51 наливается в чистую емкость и перемешивается с водой в заданной пропорции.

Грунтовка наносится равномерно с помощью щетки или валика и остается высыхать до образования прозрачной тонкой пленки до начала последующих работ.

### Расход материала:

Пропорции: неразбавленная  
ок. 300 гр. ARDEX P 51 / м<sup>2</sup>

Соотношение при смешивании:  
1 часть ARDEX P 51 : ½ часть воды  
ок. 200 гр. ARDEX P 51 / м<sup>2</sup>

Соотношение при смешивании:  
1 часть ARDEX P 51 : 1 часть воды  
ок. 150 гр. ARDEX P 51 / м<sup>2</sup>

Соотношение при смешивании:  
1 часть ARDEX P 51 : 3 части воды  
ок. 50 гр. ARDEX P 51 / м<sup>2</sup>

Соотношение при смешивании:  
1 часть ARDEX P 51 : 5 части воды  
ок. 30 гр. ARDEX P 51 / м<sup>2</sup>

В таблице ниже о применении грунтовок дана информация о подготовке основания при последующем применении шпатлевочных, выравнивающих и нивелирующих масса их ассортимента ARDEX.

| Основание  | Грунтовка                                       | Пропорции<br>ARDEX P 51 /<br>ARDEX P 52 :<br>вода |
|--|---|---|
| гладкие или плотные основания, а также готовые бетонные полы, в частности уплотненные цементные стяжки, улучшенные кальций сульфатные стяжки, терраса, песчанник плитка и плиточные покрытия, старые основания с хорошо держащимися остатками шпатлевочной массы и клея при применении шпатлевочных масс и растворов | ARDEX P51<br>ARDEX P52<br>ARDEX P4<br>ARDEX P82 | 1 : ½<br>1 : ½<br>-                               |
| Бетонные плиты и перекрытия  | ARDEX P51<br>ARDEX P52<br>ARDEX P4              | 1 : 1<br>1 : 1                                    |
| цементные стяжки, пористые, сильно впитывающие, шпатлевочные и выравнивающие массы   | ARDEX P51<br>ARDEX P52                          | 1 : 5<br>1 : 5                                    |
| кальций-сульфатные стяжки и наливные полы, впитывающие и шлифованные.  | ARDEX P51<br>ARDEX P52                          | 1 : 3<br>1 : 3                                    |
| Гладкие бетонные стены и перекрытия гипсовые шпатлевочные массы  | ARDEX P51<br>ARDEX P52                          | 1 : 3<br>1 : 3                                    |
| Гипсовые плиты и гипсовая штукатурка шпатлевочные массы для стен и растворы на основе цемента.   | ARDEX P51                                       | 1 : 3   |
| ДСП при применении Шпатлевочные и выравнивающие массы под укладку плитки   | ARDEX P51<br>ARDEX P52<br>ARDEX P82             | неразбавленный<br>неразбавленный<br>-             |
| литой асфальт с плохой обсыпкой песком, старые асфальтовые полы окрытия, ксилолитовые стяжки, полимерные покрытия лаки, краски металл, лакированное дерево под растворами и выравнивающими массами   | ARDEX P82                                       | -   |
| Бетонные полы и цементные стяжки и снаружи и во влажных помещениях под шпатлевание ARDEX K301, между слоями ARDEX K301   | ARDEX P51                                       | 1 : 7   |

### Внимание:

При применении на старых основаниях следите за тем, чтобы остатки клея и шпатлевочных масс были водостойкими, отвечающими предполагаемым нагрузкам и хорошо держались на основании. Грунтовка должна сохнуть ночь. Остатки водорастворимых шпатлевочных масс и клеев (например, содержащие сульфитный щелок) необходимо удалить полностью.

На остатках клеев, содержащих полиуретан, эпоксид и битум, используйте ARDEX P 82 в качестве адгезионного моста.

### Примечание:

Продукт содержит 5-хлор-2-метил-изоциазолин-3-он и 2-метил-изоциазолин-3-он (3 : 1). 1). Может вызвать аллергическую реакцию.

**GISCODE:** D 1

**Маркировка согласно GHS/CLP:**

нет

**Маркировка по ADR:**

нет

**Упаковка:** канистра по 5 и 25 кг нетто  
бутылки по 5 кг нетто

**Хранение:** в защищенном от мороза месте, в закрытой заводской упаковке ок. 12 месяцев. Хранить вертикально.

