



ARDEX AF 130

Объектный клей для эластичных покрытий

- Хорошая начальная адгезия
- С малым количеством вредных выбросов



Системный продукт ARDEX

Хорошая адгезия к нивелирующим массам ARDEX, отсутствие запаха и вредных выбросов.

Член Союза производителей кладочных материалов, клеев и строительных материалов с контролируемой эмиссией, GEV

Область применения:

Для пола. Для внутренних работ.

Дисперсионный клей для приклеивания:

- покрытий ПВХ
- ПВХ-плитки (LVT)

на впитывающие основания

Подготовка основания:

Основание должно отвечать требованиям NORM B 5236 «Планирование и выполнение работ по укладке напольных покрытий и деревянных полов» и СП29.13330 – 2011 «Полы». Основание должно быть ровным, сухим в течение продолжительного времени, прочным, способным нести нагрузку, чистым, обеспыленным, без трещин, а также прочным на отрыв и сжатие.

Выравнивание основания рекомендуется проводить соответствующими нивелирующими массами ARDEX с применением грунтовок ARDEX.

Обработка:

Приклеиваемые покрытия должны быть предварительно акклиматизированы и подготовлены для укладки. ARDEX AF 130 равномерно наносится соответствующим зубчатым шпателем на должным образом подготовленное основание. Необходимо избегать образования скоплений клея. Время выдержки зависит от условий в помещении, температуры основания и материала, впитывающей способности основания, а также используемого шпателя, и может составлять до 10 минут.

При укладке покрытий ПВХ рекомендуется наносить такое количество клея, которое может быть использовано в течение его открытого времени. Клей должен быть слегка влажным и легко придавливаться. Необходимо контролировать, насколько клей покрывает тыльную сторону.

Напольное покрытие укладывается без пустот, при этом необходимо избегать усадки шва, незамедлительно пригладить материал и при необходимости придавить. Примерно через 20 минут прикатать валиком (не менее 50 кг).

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at



www.blauer-engel.de/uz113



Производитель
сертифицирован
по EN ISO 9001
и EN ISO 14001

ARDEX AF 130

Объектный клей для эластичных покрытий

Рекомендуемый шпатель и расход:

Вид шпателя должен быть выбран таким образом, чтобы гарантировать достаточное покрытие клеем тыльной стороны. Сильно структурированная подложка или пористое основание требуют соответствующего инструмента.



TKB A 1
Расход: 280–320 г/м²



TKB A 2
Расход: ок. 330 г/м²*

Практический совет:

При укладке линолеума проварка швов производится не ранее чем через 24 часа. В случае возникновения сомнений рекомендуется провести пробные работы. Необходимо соблюдать инструкции по монтажу производителя покрытия, а также действующие нормы и правила. Если на поверхности клея образовалась пленка (например, из-за неправильного хранения), ее необходимо удалить, не допуская смешивания с материалом.

Примечание:

Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить хорошее проветривание!

Во время использования продукта не рекомендуется употреблять продукты питания, напитки. Исключить курение. При попадании в глаза или на кожу незамедлительно тщательно промыть водой.

Информация для аллергиков по номеру +43 (0) 1/406 43 43 Австрия, токсикологический центр.

Утилизация:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или землю. Пустые, не содержащие остатков материала пластиковые ведра подлежат повторной переработке. Ведра с пастообразными остатками, а также собранные пастообразные остатки продукта являются особыми отходами. Упаковка с застывшими остатками является строительными отходами.

Указания по безопасности:

Может вызвать аллергическую кожную реакцию. Избегать вдыхания пара. Использовать защитные перчатки. При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу.

ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Продукт содержит 2-метил-2Н-изотиазол-3-он; Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1); 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он.

Технический лист доступен по запросу.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

Базовое сырье: специальная полимерная дисперсия

Расход материала: см. рекомендуемый шпатель и расход

Условия обработки:

Температура работы: не ниже +15 °С

Относительная влажность воздуха: не выше 75 %

Время выдержки: ок. 0–10 мин.

Время на укладку: ок. 10–20 мин.

Низкая температура и высокая относительная влажность продлевают время высыхания и могут привести к появлению влажных пятен. Вышеуказанное время применимо при +18 °С и 65 % отн. влажности.

Чистящее средство: до высыхания: вода

Пригодность для стульев на колесиках: да (колесики согласно NORM EN 12529)

Пригодность для полов с отоплением: да

Пригодность к чистке шампунем: да

EMICODE: EC1 + = очень малое количество вредных выбросов плюс

GISCODE: D1 – дисперсионные укладочные материалы без растворителей

Голубой ангел: RAL-UZ 113

Маркировка согласно GHS/CLP: нет

Обозначение согласно GGVSEB/ADR: нет

Упаковка: ведра по 13 кг нетто

Хранение: в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, в оригинальной заводской упаковке ок. 12 месяцев. Вскрытую упаковку хорошо закрыть.

* Норма расхода определена при применении шпателя Pajarito на нивелирующую массу ARDEX.