

ARGILE LAQUE MATE

<u>Описание:</u>	ARGILE LAQUE MATE – матовая акрил-полиуретановая вододispersионная краска. Благодаря модификации полиуретаном краска обладает повышенной прочностью, стойкостью к эксплуатационным нагрузкам и мытью.
<u>Назначение:</u>	Для внутренних работ.
<u>Тип поверхности:</u>	Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные стены, потолки, деревянную мебель, двери.
<u>Область применения:</u>	Подходит для окраски жилых и общественных внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты и повышенной эксплуатационной нагрузкой и проходимостью, таких как офисы, магазины, коридоры и детские комнаты.
<u>Преимущества:</u>	<ul style="list-style-type: none">• 1-й класс стойкости к влажному истиранию.• Практически без запаха.• Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.• Обладает хорошей укрывистостью.• Легко наносится, не образуя брызг и подтеков.• Быстро сохнет (нанесение второго слоя возможно спустя всего 6 часов).
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE LAQUE MATE содержит – 30 г/л.
<u>Степень блеска:</u>	3-5% (при 60°)
<u>Инструменты:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Кисть.• Валик. В зависимости от фактуры поверхности и желаемого внешнего вида используйте нитяной валик с длиной ворса 6-7 мм или 10-12 мм.• Распылитель.
<u>Удельный вес:</u>	1,40 кг/л
<u>Расход:</u>	1 л на 10-12м ² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Сухая на ощупь - 2 часа.• Нанесение второго слоя - 6 часов.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.• Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Разбавление:</u>	Краска готова к использованию без разбавления. При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести водой

до 3-10%.

Очистка рабочих инструментов:

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки:

184 оттенка.

Тара:

Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE LAQUE MATE следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Металлические поверхности:

- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.
- Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

Пластиковые поверхности:

- Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Уплотнители и герметики:

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Нанесите один тонкий слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL дайте высохнуть минимум 6 часов, затем нанесите краску ARGILE LAQUE MATE.
- Перед окраской всего объема рекомендуем сделать пробное выкрашивание на небольшом незаметном участке поверхности.
- Не окрашивайте силиконовые герметики и уплотнители.

Ранее окрашенные поверхности.

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.

Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее крашенная мебель:

- Тщательно удалите все следы полироли, воска или лака наждачной бумагой.
- Нанесите слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL, а затем два слоя ARGILE LAQUE MATE.

Ранее окрашенные обои:

- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги.
- Если часть старых обоев отошла от стены полностью, тщательно удалите весь старый обойный клей специальными средствами и нанесите один слой ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION до нанесения краски ARGILE LAQUE MATE.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE LAQUE MATE в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких поверхностях, таких как пластик или металл, используйте нитяной валик с длиной ворса 6-7 мм. На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик с более длинным ворсом – 10-12 мм.

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой до 3-10% максимум.

При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти).

При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенную краской ARGILE LAQUE MATE поверхность можно протирать влажной губкой, смоченной в теплой чистой воде. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий окружающей среды (температура и влажность). В этот период покрытие не должно подвергаться эксплуатационным воздействиям и мытью. Помимо механического, в этот период краска также не должна подвергаться воздействию конденсата и повышенной влажности, как это может быть на кухнях и в ванных комнатах, так как это может привести к нарушению процесса пленкообразования и, как следствие, необратимым изменениям лакокрасочного покрытия.

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE LAQUE MATE.