

Характеристики водостойкого винилового ламината (CRONAFLOOR).

№ п/п	Наименование показателя	Наименование нормативных документов	Значение	Результат
1	Истираемость материала Δh , мм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	От 120 до 160 мм	140 мм
2	Устойчивость покрытия к истиранию	ГОСТ 32304-2013, EN 13329	AC1-AC6 ≥ 6500 об	Класс AC6 От 6550 до 6700 об
3	Класс истираемости	ГОСТ 32304-2013	-	Класс 34
	Класс истираемости	EN 13329	-	Класс 43
4	Определение содержания формальдегида	ГОСТ 32274-2013	E1, E2	Класс E1
		EN14041	E0, E1, E2	Класс E0
5	Абсолютная деформация h_0 , мм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	от 0,12 до 0,25 мм	от 0,12 до 0,16 мм
6	Абсолютная остаточная деформация h_0 , мм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	от 0,06 до 0,12 мм	от 0,06 до 0,08 мм
7	Восстанавливаемость E, %	-	-	52 %
8	Класс ударпрочности	EN 13329	От IC1 до IC3	Класс IC3
9	Прочность сцепления декоративного покрытия	EN 13329	$> 1,00 \text{ Н/мм}^2$	от 2,16 Н/мм^2 до 2,19 Н/мм^2
10	Влагопоглощение	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020, EN 319	$\leq 18\%$	от 0,5 до 0,7 %
11	Устойчивость к царапанию ножками мебели	EN13329 приложение D	$> 3.0 \text{ Н}$	5.0 Н покрытие устойчиво к образованию царапин, нет трещин и повреждений
12	Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN 424	Пригодна / не пригодна	24 640 об. пригодность для роликовых кресел, кресел на колесиках
13	Сопротивление скольжению	EN 425	Класс DS-0,3	$> 0,49$ Класс DS
14	Сопротивление растяжению	EN 13893	-	2,87 Н/мм^2
15	Устойчивость к пятнообразованию	EN 317	От 1 до 5 класса	Класс 5
16	Звукопоглощение	ISO 140-8, ISO 717-2	$\geq 10 \text{ дБ}$	11,4 дБ
17	Шумопоглощение	EPLF 021029-3	SLO,SL10, SL20,SL30, SL40	SL40
18	Светостойкость	EN 438	От 1 до 7 класса	7 класса
19	Термостойкость	EN 12667	$< 0,15 \text{ м}^2\text{К/Вт}$	0,0334 $\text{м}^2\text{К/Вт}$
20	Огнестойкость	ISO 11925-2, ISO 9293-1	A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl(худший) s1/s2(худший)	Cfl, s1
21	Группа горючести	ГОСТ 30244	От Г1 до Г4	Г1
22	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	От В1 до В3	В2
23	Содержание бензопирафенола	EN 12673	-	0



Генеральный директор  Меркурьев Е.В.