



## Преимущества




Не содержит ПВХ




Трудновоспламеняемый



Для стен и потолка



Может многократно перекрашиваться



Паропроницаемый




Ударо-прочный




Не требует пропитки




Клей для флизелина



Оклеивание путем нанесения клея на стену



Низкий расход краски



Перекрывает трещины



Легко удаляется

## Применение



1. Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



2a. С помощью клеенамазочного станка без пропитки или



2b. путем нанесения клея на стену без пропитки.



3. Выровнять полотна вертикально по отвесу и наклеить встык.



4. Пузыри воздуха и складки разгладить с помощью щетки или резинового валика.



5. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. удалить с помощью монтажного ножа и обойного шпателя.



6. На внутренних и внешних углах не клеить внахлест, а обрезать точно по краю. Следующее полотно наклеивать встык.



7. После высыхания нанести высококачественную дисперсионную краску, соответствующую стандарту DIN EN 13300, или акриловый лак.



8. При следующем ремонте покрытие легко удаляется.



# Техническое описание

12/2016

## Описание изделия

### ERFURT-Variovlies V 130

#### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Сырье/производство

ERFURT-Variovlies V 130 – это износостойкое настенное покрытие с поверхностью, предварительно закрашенной пигментом, изготовленное из специальных целлюлозных и текстильных волокон в комбинации с полимерными вяжущими веществами.

#### Информация об изделии

- Арт № 1002860
- Размеры рулона: 50,00 м в длину и 0,75 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 2 рулона
- Вес: около 130 г/м<sup>2</sup>
- Арт № 1002861
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 1,00 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 130 г/м<sup>2</sup>

#### Характеристики изделия

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,05 м
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» согласно DIN EN 13501-1 соответствует классу «B1» (трудновоспламеняемый) согласно DIN 4102-1
- Настенное покрытие, предварительно закрашенное пигментом
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей
- Не содержит стекловолокна
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида
- Сохраняет первоначальный размер и перекрывает трещины
- Высокая износостойчивость в сочетании с соответствующими лакокрасочными покрытиями
- Хорошая покрывающая способность благодаря красящим пигментам, поэтому в большинстве случаев достаточно одного слоя краски
- Подходит для многократного перекрашивания стандартными красками
- Легко удаляется после увлажнения водой

## Способ применения/обработка

#### Основание

ERFURT-Variovlies V 130 может применяться во внутренних помещениях на любых пригодных для оклеивания основаниях, предназначенных для покраски. Основание должно быть сухим, прочным, равномерным, способным впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсокодерящей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клеем. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

#### Клей

**Henkel:** Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміум

**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF, или им подобный

#### Оклейивание с помощью клеенамазочного станка

Нанести клей на настенное покрытие ERFURT-Variovlies V 130 с помощью клеенамазочного станка, сложить полотна и без пропитки приклеить на основание. При оклеивании применяется клей для флизелина (например, Metylan NP Neuputzkleister в соотношении 1:10 = 1000 г на 10 л воды или Metylan NP Power Granulat Plus в соотношении 1:12 = 1 кг на 12 л воды) или другой аналогичный клей. Соблюдайте также указания производителя клея.

#### Наклеивание

Наклеивать ERFURT-Variovlies V 130 следует вертикально и встык. Пузыри разглаживаются резиновым валиком или обойным шпателем. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. прижать в углах пластмассовым шпателем и обрезать монтажным ножом. Не наклеивать внахлест. Пятна клея немедленно удалить.

#### Окрашивание

После высыхания ERFURT-Variovlies V 130 окрашивается. Благодаря предварительной закраске пигментом в большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Для этого пригодны дисперсионные краски с классом истирания не ниже 3 согласно DIN EN 13300, особенно шелковисто-глянцевые и высокоглянцевые латексные краски.

Возможно также окрашивание оклеенной поверхности методом безвоздушного распыления. В этом случае для достижения равномерного и аккуратного покрытия в заключение поверхность следует обработать малярным валиком с коротким ворсом.

Сделано в Германии

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1

42399 Wuppertal

Тел.: +49 202 6110 0

Факс: +49 202 6110 89 451

Эл. почта: [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)

Интернет: [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

Сервисная линия:

+49 202 6110 375

**ERFURT**<sup>®</sup>

WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN