



ДУБ САН-СУСИ

Копченые оттенки этой однополосной дубовой доски из Королевской коллекции слегка усиливают землистые полутона и естественные колебания оттенков в древесине. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы выделить характер и текстуру древесины. В сочетании с четырехсторонней фаской это придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	181XDDEK26KW240
Код EAN	7393969047081
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение
Размеры	2400 x 305 x 18 mm
Вес упаковки	30 кг
Площадь упаковки	2,9 79,1
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

- Допускаются всевозможные вариации цвета - от светлого до темно-коричневого. Может встречаться заболонь. Продукт включает черные сучки и трещины без ограничений по размерам и количеству.
- Продукт с течением времени после укладки может приобретать более рустикальный характер - появление новых трещин должно рассматриваться как нормальный процесс проявления естественного характера древесины.
- Продукт может использоваться совместно с системой подогрева пола, но показатель Термического Сопротивления (м2К/Вт) здесь выше нормы установленной для напольных покрытий с подогревом. Это значит что эффект от системы подогрева пола будет ощущаться не настолько хорошо, но тем не менее не нанесет вреда напольному покрытию.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Dynamic
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Royal Collection
Возможность шлифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Гребень-Паз
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 мм mm
Толщина	18 мм
Метод укладки	приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m³
Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,09 W/mK
Тепловое сопротивление		.194 (m2K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2020

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копченый паркет - заметное изменение цвета с течением времени, патинируется.



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.