

## Техническая информация

Однокомпонентный СМП клей для паркета обеспечивает надёжное приклеивание деревянных напольных покрытий на впитывающие основания, на различные виды разделительных подложек, предназначенных для приклеивания напольных покрытий

### Свойства

- Эластичный
- затвердевает без усадки
- не содержит воды и растворителей
- подходит для применения на полах с подогревом
- при использовании на ангидридных основаниях обязательно применение полиуретановой грунтовки
- экономичный расход
- для внутренних работ

### Область применения

Для приклеивания паркетной, инженерной, многослойной доски и штучного паркета, в том числе лакированного, в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения.

### Технические характеристики

- Основа: силан-модифицированный полимер
- Цвет: светло-бежевый
- Плотность: ок. 1,7 г/см<sup>3</sup>
- Консистенция: пастообразная, легко наносимая
- Способ нанесения: зубчатый шпатель, зависит от вида паркета
- Расход: В3: 800–1100 г/м<sup>2</sup>; В11: 1000–1300 г/м<sup>2</sup>
- Время для укладки: 20-30 минут
- Время затвердевания: 24 часа при 20°C\*
- Очиститель: Скипидар, для незатвердевшего клея
- Срок хранения: 12 месяцев
- Условия хранения: в невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке
- Морозостойкость: 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
- Воспламеняемость: не воспламеняется
- Маркировка о содержании опасных компонентов: пиктограмма GHS07; сигнальное слово «Осторожно»

\*Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

<b>Основание</b>	Должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, чистым, без трещин и масляных пятен. Не требует грунтовки для большинства оснований.
<b>Технология применения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перед использованием адаптируйте клей к условиям применения.</li><li>• Снимите защитную мембрану и затвердевший клей по ее периметру с поверхности клея. Не перемешивать! Нанесите клей шпателем непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя ВЗ для паркета, В11 для доски и листовых материалов.</li><li>• Укладка паркета должна быть произведена в течение времени для укладки (20-30 минут), зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. При этом обязательно убедитесь в том, что обратная сторона паркетного элемента полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель. При необходимости используйте гнет.</li><li>• Накрывайте начатое ведро крышкой, в интервалах между нанесениями, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея.</li><li>• Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа.</li><li>• Свежие загрязнения клеем и инструменты по окончании работ сразу же очистите скипидаром или механически после затвердевания клея. Затвердевший клей можно удаляться только механически.</li></ul>
<b>Климатические условия</b>	При проведении работ температура в помещении, основания, покрытия/паркета и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха – 40-65%. Климатические условия в помещении во время укладки должны соответствовать последующим условиям эксплуатации данного пола для того, чтобы избежать изменения размеров покрытия, в особенности паркета. Перед укладкой проверьте влажность паркетной древесины!
<b>Указание</b>	Клей реагирует с влагой из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую информацию для вспомогательных материалов. При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих строительных норм и правил.
<b>Упаковка</b>	Пластиковое ведро 16 кг, 33 шт. паллет.