



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

NATURAL TOUCH

2К паркетный лак на водной основе с эффектом «непокрытой древесины»

ОПИСАНИЕ:

2-х компонентный водный лак, созданный на основе полиуретановых смол нового поколения и нанотехнологических добавок, придает древесине очень естественный вид. NATURAL TOUCH сохраняет внешний вид и тон нелакированной древесины, гарантируя превосходную защиту от химических веществ и высокую степень износоустойчивости. Легко наносится. Не содержит NMP и соответствует регламенту 2004/42/СЕ. (Двухкомпонентная высокоэффективная краска кат. J, предельное значение 140). Доступен в суперматовой версии (3)

- Высокая абразиво устойчивость
- Высокая устойчивость к химическим воздействиям и износу
- Эффект «непокрытой древесины»
- Хорошая заполняемость
- Высокая прочность
- Легкое нанесение валиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	прозрачная жидкость
Химический состав:	полиуретановые смолы
Плотность:	компонент А 1,05 гр./см ³ – компонент В 1,120 гр./см ³
Соотношение смеси:	10: 1
Разбавление:	не требует, готов к использованию
Нанесение:	валиком
Жизнеспособность смеси:	180 минут
Средний расход:	один слой 100 гр./м ²
На отлип:	приблизительно 45-60 минут (зависит от толщины слоя)
Время для шлифовки:	приблизительно 8 - 12 часов (зависит от толщины слоя)
Полное высыхание:	7 дней
Очищающее средство:	чистая вода
Хранение:	12 месяцев в не открытой упаковке.
Температура хранения:	между +5°C и +25°C
Упаковка:	компонент А (база) 5 л – компонент В (отвердитель) 0,5 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Начните шлифование грубой шлиф бумагой (зерно 36, 40, потом зерно 60). Влажность деревянного пола должна составлять 9±2 %. После завершения первичной (грубой шлифовки) нанесите шпаклёвку для деревянных полов или шпаклёвочную жидкость, смешанную с пылью для заполнения небольших щелей, трещин, а также порозаполнения (ECOSTUC PLUS, RASOSTUC). После высыхания продолжите финишную шлифовку с помощью барабанной машины бумагой с зерном 80, а потом 100. Для достижения более высокого качества дополнительно нужно произвести шлифовку плоскошлифовальной машиной с зерном 120.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ: Оба компонента должны пройти температурную акклиматизацию в помещении. Хорошо взболтайте канистру с компонентом А перед использованием. Не встряхивайте Часть В во избежание слишком бурной дегазации. Медленно влейте компонент В в часть А, перемешивать до получения идеально однородной смеси. Подождите около 10 минут, чтобы избежать пенообразование при нанесении лака. Для достижения эффекта «непокрытой древесины» необходимо нанести не менее двух слоев лака без грунта. Нанесите первый слой лака толщиной около 120 гр/кв.м. После высыхания и примерно через 12 часов отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 180, пропылесосить и нанесите второй слой лака (около 80 г/кв.м). **NATURAL TOUCH** особенно эффективен на светлой древесине, таких как дуб, ясень, клен и светлый бук. В течение 7 дней после полного покрытия нельзя покрывать чем-либо полы, а также проводить мытьё или уборку.

Уход за деревянными полами – очень важный элемент для длительной эксплуатации покрытия.

Схема лакового покрытия в 2 слоя для полов со средней и высокой степенью нагрузки

1. Шлифовка
2. Нанесение 1 слоя лака NATURAL TOUCH
3. Промежуточная шлифовка после 12 часов высыхания.
4. Нанесение 2 слоя лака NATURAL TOUCH

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Рекомендации даны согласно DIN 18356 “ Работа по установке деревянных полов и штучного паркета” Условия работы: температура + 20° С и 50% относительной влажности воздуха. Не наносите **COMFORT K2** при температуре воздуха ниже +10°С и влажности выше 65%. Для нестандартных видов древесины (например, экзотические породы) консультируйтесь у нашего представителя в вашем регионе. При низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В случае неблагоприятных условиях и низкой вязкости продукта при температуре выше +25°С, время высыхания можно продлить путём разбавления 3-5% воды. Открытые канистры должны быть использованы как можно быстрее. **NATURAL TOUCH** должен высохнуть для промежуточной шлифовки. После 24 часов по полу можно ходить (лёгкая пешая нагрузка). Не покрывайте коврами или подвергать очистки в течение 7-10 дней после окончания работ. Регулярное использование средства по уходу увеличивает срок службы лакового покрытия.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.