PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Технический паспорт

premium click

Версия 10.2019

Размеры

Коллекция		MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Ширина		210 мм	187 мм	320 mm
Длина		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Кол-во планок в упаковке		7 Планки	9 Планки	5 Планки
Квадратных метров в упаковке		2,22 m²	2,105 m²	2,08 m²
Вес упаковки		18,82 kg	17,87 kg	17,66 kg
Плотность		1850±50 kg/m³	1850±50 kg/m³	1850±50 kg/m³
Общая толщина	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Поверхность		Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен		
Замок		Замок Perfect Fold V		

заводская гарантия

Класс применения	EN 16511:2014			Класс 32
CE	EN 14041:2004/AC:'05+'06			DOP: see end label on pack
Гарантия		жилой	См. условия гарантии	20 лет
		коммерческий	См. условия гарантии	0 лет - По запросу до 10 лет

Общая информация

	Метод	Параметры	Требования		Значения PERGO
Износостойкость	EN13329 - Annex E		≥1200	оборотов	OK
Ударопрочность	EN13329 - Annex F		≥1200	mm	1800 mm
Устойчивость к царапинам	EN16094		≤ MSR-A3		MSR-A1
			≤ MSR-B3		MSR-B2
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 cycles	отсутствие деламинации, расслаивания		OK
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)			No visible damage
остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤0,1mm		0,05 mm
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви			оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤18%		разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне	>1,0 kN/m		2,0 kN/m
		Fmax по короткой стороне	>1,5 kN/m		2,5 kN/m
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	<0,25%	Усыхание	<0,05%
				Расширение	<0,10%
			<1mm	Коробление (чашеобразность)	<1mm
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1				Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий эталон	Class >6		Class 8
Сопротивление скольжению	EN 13893				DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	В обуви	Все структуры		R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Босиком	Все структуры		Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	влажный	PTV value ≥ 36		PTV value ≥ 42 низкий потенциал скольжения
		сухой	PTV value ≥ 36		PTV value ≥ 60 низкий потенциал скольжения
	ENV 12633:2003-Annex A		USRV		Class 2
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без PERGO подложки			0,020 m² K/W
		На подложке PERGO Basic (roll)			0,040 m² K/W
		На подложке PERGO SUNSAFE			0,030 m² K/W
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Не подходит для электрических нагревательных пленок (в т ч инфракрасные пленки). Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по			

Окружающая среда и сертификаты

U-zeichen			Z-156.603-1573
Floorscore			SCS-FS-03981
AFFSET			SCS-FS-03981
Finnish Building Emission	M1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха		Class M1
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004/AC:'05+'06	Без добавления формальдегидов	Менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO16000 part 9-6	AgBB после 28 дней < 1000 µg/m³	<20µg/m³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий		не представлен
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B		не представлен
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Соответствует
Пластификатор	Пластификатор без ортофталатов		
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки		

32

EN 14041: 2004/AC 2006
Multilayer Modular
Floorcoverings EN 16511-2013

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

floor score

Emission tested building product conform to DIBt requirements