

POVICOL

ВИНИЛОАЦЕТАТНЫЙ КЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

POVICOL — однокомпонентный водный клей на базе винилоацетатных смол, рекомендован для приклеивания не покрытых деревянных напольных покрытий из массива, таких как мозаичный паркет, лампаркет, штучный паркет, а также фанеры на цементные и другие абсорбирующие основания. Низкое содержание воды и особенности полимерной основы, гарантируют быстрое и прочное склеивание. Рекомендован для полов с системой подогрева. Продукт для внутренних работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Описание	Густая паста	Плотность смеси	1,5 г/см ³
----------	--------------	-----------------	-----------------------

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Открытое время	Около 20 минут
Возможность к хождению	12—24 часа
Шлифовка и лакировка	7 дней

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход (шпатель В3)	800—1000 г/м ²	Температура нанесения	> 10 °C
Расход (шпатель В11)	800—4000 г/м ²	Прочность при сдвиге	> 3,5 Н/мм ²

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Срок хранения	18 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке
Очистка инструмента	Водой
Упаковка	Ведро: 25 кг
Цвета	Имитация дуба

* для работы при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть пористым, сухим, ровным, механически прочным, свободным от пыли, песка, краски, воска масла, гипса. Остаточная влажность цементного основания не должна превышать 2 %, а для ангидридных оснований максимум до 0,5 %. Пористые основания следует предварительно обработать грунтовкой **PRIMER D PLUS**. (см. соответствующий технический лист). Несвязанные, неровные основы должны быть выровнены самовыравнивающимися составами с высокими прочностными характеристиками.

НАНЕСЕНИЕ

Размешайте клей перед использованием. Наносите **POVICOL** однородной массой, используя шпатель В3 или В11. Во время процесса, старайтесь связать остаточную пыль, чтобы избежать отслоения клея от основания (стяжки) Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать формирования плёнки перед укладкой. Если плёнка образовалась, удалите на этом участке клей, и нанесите свежий слой. Время высыхания клея зависит от температуры клея, склеиваемых поверхностей и относительной влажности воздуха в помещении. Схватывание клея наступает по истечению 2 часов.

Для улучшения прочности клеевого соединения, уложенный материал необходимо прижать к поверхности. После 12—24 часов по уложенному паркету можно ходить. Шлифовку можно производить через 7—10 дней. Окончательная прочность клеевого соединения достигается через несколько недель.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Избегайте проклеивания деревянных планок по торцам.
- При укладке деревянных полов оставляйте расстояние около 1 см по периметру помещения (расширительный шов) для сезонного движения дерева.
- При использовании деревянных полов из «нервных, гидрофобных пород» таких как, ясень, бук, большинство экзотики, рекомендуем применять реактивные клеи, например: **OPTIFLEX, IZOPUR 2K, IZOPUR 2K EXTRA**.
- Максимальные габариты массивной планки 600x70 мм.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной, не вскрытой упаковке в течении 18 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

Транспортировка в зимний период возможна до -20 °С не более 2-х недель. Транспортировка в зимний период рефрижератором, температурный режим не менее +5 °С.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе

с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.