

Rubio Monocoat Pre-Aging

Нереактивный состав для искусственного состаривания дерева

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание! До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению или нарушения условий хранения продукта.

Описание

Rubio Monocoat Pre-Aging (далее RMC Pre-Aging или Продукт) - высококачественная грунтовка на водной основе для искусственного состаривания древесины, но нереактивным способом. Продукт не имеет недостатков, присущих реактивным составам. Цветовая палитра включает в себя 10 оттенков от светлого до тёмного «закопчённого временем» дерева. Цвета можно смешивать между собой в поисках уникального оттенка, о котором мечтает покупатель. Результат – интенсивный, но при этом очень нюансированный цвет дерева. Продукт может применяться по любым породам дерева, так как эффект не зависит от содержания танина в древесине. Этим он отличается от реактивных составов, которые применяются только по танин-содержащим породам.

Применение

Есть несколько вариантов нанесения продукта.

< Нанесение флаундером с плоской насадкой из микрофибры (RMC Microfiber Pad):

1. Отшлифуйте поверхность и удалите пыль пылесосом.
2. Нанесите продукт обильно с помощью флаундера с насадкой из микрофибры. По периметру и углам наносите продукт кистью, разравнивайте слой бежевым падом. Наносите продукт вдоль волокон, работайте зонами по 2-3 доски. Не допускайте образования лужиц.
3. Оставьте покрытие сохнуть в течение 24 часов при хорошей вентиляции.

Примечание: Поверхность как правило высыхает неравномерно, пятнами, повторяющими структуру дерева." Пятнистость" говорит о том, что поверхность ещё не высохла полностью.

4. Через 24 часа (при хорошей вентиляции) необходимо «сбить» ворс с помощью полировочной машины с падом красного цвета. Затем пропылесосить и приступить к финишной отделке маслом Rubio Monocoat.

Важно использовать правильные инструменты для нанесения продукта. Наилучший результат получатся при использовании RMC Microfiber Pad. Насадка из микрофибры из линейки позволяет наиболее просто, быстро и экономично обрабатывать поверхность. RMC Microfiber Pad – пад состоящий из волокон, которые не впитывают продукт, что приводит к уменьшению расхода. Жесткие волокна, входящие в состав пада, позволяют снизить трение с поверхностью, а и тем самым облегчить процесс нанесения продукта в сравнении с другими вариантами насадок. Распределение продукта происходит с меньшими усилиями и более равномерно.

Рекомендация: Использование Rubio Monocoat Micrifiber Pad и затем красного пада позволяет достичь глубины и насыщенности цвета, заложенной в продукте.

< Нанесение вручную

1. Отшлифуйте поверхность и удалите пыль пылесосом.
2. Нанесите продукт на поверхность равномерно обильно с помощью кисти, губки, валика или распылителя.
3. Распределите продукт равномерно с помощью бежевого пада.
4. Дайте поверхности высохнуть 24 часа при хорошей вентиляции.
5. После высыхания нужно «сбить» ворс с помощью пада красного цвета, затем пропылесосить поверхность и приступать к финишной отделке маслами Rubio Monocoat.

< Нанесение с помощью однодисковых полировальных машин

1. Отшлифовать поверхность и тщательно удалить пыль пылесосом.
2. Вначале обработайте периметр и углы. Наносите продукт кистью и разравнивайте бежевым падом вручную. На остальную поверхность наносите продукт валиком с длинным ворсом (RMC Easy Primer White Roller). Не допускайте образования лужиц.
3. Равномерно распределите продукт машиной с падом бежевого цвета. Работайте зонами шириной примерно в 1 метр. Обрабатывайте поверхность вдоль планок.
4. Для достижения максимальной равномерности покрытия пройдите поверхность еще раз падом белого цвета (не досуха) в течение 15 минут после нанесения.
5. После высыхания (при хорошей вентиляции примерно через 24 часа после нанесения) нужно «сбить» ворс с помощью полировочной машины с падом красного цвета, затем пропылесосить и приступать к финишной отделке маслом Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

Советы и рекомендации

- Оригинальный цвет древесины, структура дерева и пористость влияют на конечный результат. Рекомендуется делать предварительные выкрасы.
- Рекомендованные нами материалы для нанесения были тщательно протестированы в комбинации с нашими продуктами. Технические характеристики падов других производителей

могут сильно отличаться от рекомендуемых даже несмотря на идентичность цвета. Применение таких материалов может негативно повлиять на конечный результат.

Внимание!

Этот продукт служит только для создания декоративного эффекта и не защищает дерево.

Для получения полноценного защитно-декоративного покрытия его необходимо применять в комбинации с материалами Rubio Monocoat для финишной отделки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Покупатель самостоятельно принимает решение об использовании продукта и ответственен за то, чтобы определить путем тестирования на месте, подходит ли продукт для конкретного случая применения. Muylle Fason NV ни при каких условиях не несет ответственности за какой бы то ни было косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена путём внесения изменений в соответствующие разделы на веб-сайте. Производитель не может нести ответственность за неудовлетворительные результаты применения продукта, не связанные с качеством продукта. Данная инструкция составлена на основе известных на сегодняшний день технической информации и опыте. Техническая информация может быть предоставлена по запросу, а также доступна на веб-сайте.