

CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT

УЛЬТРАМАТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

RUST-OLEUM® CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT – прозрачное защитное покрытие, которое наносится на поверхности, ранее окрашенные CHALKED ULTRA MATTE PAINT или другими декоративными покрытиями. Добавит защиту, увеличит срок службы и подчеркнет цвет окрашенных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
- подходит для поверхностей, подвергающихся частой влажной уборке или находящихся в помещениях с повышенной влажностью;
- рекомендуется для поверхностей с интенсивными эксплуатационными нагрузками;
- высокая эластичность, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
- увеличит срок службы декоративных покрытий;
- легкий в нанесении;
- большая долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками;
- для внутренних работ.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов; а также стен и других поверхностей, где важно сохранить матовый блеск декоративных покрытий, например, CHALKED ULTRA MATTE PAINT, MULTISPEC STONE ACCENTS, AMERICAN ACCENTS® STONE SPRAY PAINT и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное гладкое ультраматовое покрытие.

СОСТАВ: акрил-уретан, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** менее 250 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,887 л.

ВЕС: 1,02 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 30,5% по массе.

РАСХОД: 13,5 м²/0,887л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой синтетической щетиной, HVLP-распылитель.

Ограничение: не рекомендуется использовать валик.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Смойте с поверхности всю пыль, грязь, жировые или масляные пятна, солевые или химические загрязнения мыльной водой или специальными чистящими средствами и дайте просохнуть. Удалите растрескавшуюся или отслоившуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Чтобы удалить воск, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки. Не встряхивать! Разбавление не требуется. Избегайте нанесения под прямым солнечным светом или на горячие поверхности.

Кисть: при нанесении не допускайте избыточного давления на кисть, т.к. это приведет к уменьшению толщины лакового слоя и защитных свойств покрытия. Дайте просохнуть базовому окрашенному покрытию по крайней мере 8 часов перед нанесением CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT. Делайте легкие, равномерные мазки вдоль волокон древесины, чтобы обеспечить ровное и гладкое покрытие. При необходимости нанесите второй слой через 2 часа после первого нанесения.

HVLP: при распылении используйте сопло 1,5-2 мм, давление 2 атм. При необходимости допустимо разбавление водой до 10% от объема лака.

Держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – через 2 часа;
- полное отверждение – 4 часа.

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru