



Свойства:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 -высокоэффективная защита для древесины, с содержанием растворителя, для наружных работ выше поверхности земли (Класс использования 2 или 3) против синевы и гнили. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 готовая к использованию пропитка-антицентик для древесины (PT 8). SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 впитывается в поверхность древесины особенно глубоко. Пропитка обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и уменьшает процессы расширения (набухания) и сжатия (усушки) древесины. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 соответствует спецификациям европейского нормативного стандарта (EURO-Norm-Standard-Spezifikationen): EN 113 профилактическая защита от разрушающих древесину грибков (гниль); EN 152 профилактическая защита от грибков, изменяющих цвет древесины (синева).

Оттенки:

9003 бесцветный

Область применения:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 служит для обработки находящейся на открытом воздухе древесины, не подверженной статическим нагрузкам и не имеющей контакта с землей (например, окон, роллар, дверей, перегородок, обшивки фасадов, садовой мебели и т.д.), для профилактической защиты от синевы и гнили в соответствии с DIN 68 800, часть 3.

Ограничения по применению:

не следует использовать для обработки древесины, которая по определению находится в непосредственном контакте с пищевой или кормами для животных. Средство ядовито для рыб и животных, питающихся рыбой. Не допускать попадания средства в открытые водоемы.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, непокрытой красками и сухой (макс. влажность древесины 18%). Другие покрытия удалить шлифованием. Не наносить на замерзшую древесину (средство не впитывается). Содержит биоциды- перед использованием ознакомьтесь с этикеткой и информационным листом.

Нанесение:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 готова к использованию – не разводить.

Наилучшая температура для производства работ по окраске: от 8°C до 35°C.

- » для наружных работ;
- » против синевы и гнили;
- » уменьшает процессы расширения (набухания) и сжатия (усушки) древесины.

Количество наносимого средства:

150 – 190 мл/м², для выполнения требований EN 113 и EN 152.

Расход:

1 литр на ок. 5-6м².

Высыхание:

ок. 18 часов Необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. После использования плотно закрыть емкость крышкой.

Первый слой:

Промышленное нанесение:

Автоматическое распыление, методом окунания (автоматически или вручную).

Профессиональное нанесение:

Окунание, окрашивание кистью, валиком или распылением (под открытым небом).

Конечный потребитель:

Нанесение с помощью широкой кисти SAICOS или SAICOS AQUA-валиком или пульверизатором. По возможности нанести пропитку равномерно и достаточно толстым слоем со всех сторон на сухую не замерзшую древесину.

Второй слой:

В зависимости от погодных условий первый слой должен высохнуть полностью. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 не является финишным покрытием. Завершающее покрытие необходимо нанести в течение 3 месяцев. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 предназначен для использования под все покрытия SAICOS на основе растворителей.

Очистка рабочих инструментов:

с помощью Pinselreiniger.

Хранение на складе:

В закрытой оригинальной таре не менее 5 лет.

Физические свойства:

Плотность: 0,78-0,84 гр/см³;

Вязкость: 18-23 сек. , 3мм Becher nach DIN 53211;

Запах: слабый/мягкий, после высыхания -без запаха;

Точка воспламенения: выше 63°C согласно DIN 53213.

Техника безопасности - первая помощь:

Может быть смертельно при проглатывании и проникновении в дыхательные пути. Средство ядовито для рыб и животных, питающихся рыбой. Не допускать попадания средства в открытые водоемы

После проглатывания:

Немедленно обратиться к врачу или в центр токсикологии и ядов. Поражённого содержать в покое. Рвоту не вызывать.

Повторяющееся воздействие на кожу может вызвать сухость и ее растрескивание. Держать в недоступном для детей месте. Избегать контактов с глазами, кожей и одеждой. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Не допускать попадания средства в окружающую среду.

Позаботиться о хорошем проветривании. При нанесении не есть, не пить, и не курить. Хранить в закрытой таре в строго определенном месте. Не работать вблизи источников открытого пламени.

Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). – После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (1-ЕвроКласс D).

Защитные средства для древесины содержат активные биоцидные компоненты для защиты древесины от вредителей. Их использование разрешается только в соответствии с данной инструкцией и только там, где необходимо принять меры по защите древесины.

Неправильное использование данного средства может причинить вред здоровью и окружающей среде.

Предельное значение ЕС для пропиток (Kat. A/h): 750 гр/л (2010) SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 содержит макс. 750 гр/л VOC GISCODE: HSM-LV20 Обозначение: WGK2 согласно немецкой нормы

Содержит:

3-iod-2-propinylbutylcarbamat, Propiconacol.

Может вызвать аллергическую реакцию.

baua: DE-2012-MA-08-00109 · BAG: SZID 336511

Информация в этом техническом паспорте соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.