



1 л.

ОПИСАНИЕ

Морилка на основе модифицированных растительных масел, разработанная для окраски деревянных полов во внутренних помещениях всего за одну операцию. Легкая в использовании, она равномерно окрашивает поверхность, глубоко проникая внутрь, выделяя текстуру дерева. Подходит для всех пород дерева, но дает лучшие результаты и рекомендуется к нанесению на крупноволокнистые виды древесины, такие как дуб, лиственница, каштан и т.д. Морилка COLOR.OIL может быть покрыта сверху Fix.Oil, лаками на водной основе или лаками, модифицированными на масле. Продукт доступен в разных цветах, которые можно смешивать друг с другом в любой пропорции, получая практически неисчерпаемую цветовую гамму.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Способ нанесения	Валик, Кисть, Пад
Средний расход на слой (г/м ²)	30/50
Полировать после нанесения спустя (минуты)	5/10
Нанесение последующего слоя фиксатора без шлифовки спустя (часы)	Минимум 16
Срок годности и хранения (в заводской не вскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	1

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность пола, отшлифовав и зашпаклевав её, используя шпатлевочную жидкость из ассортимента Vermeister, а затем удалив все остатки пыли с помощью пылесоса и антистатической ткани. Шлифовка и полировка должны производиться очень тщательно, так как любой дефект поверхности будет подчеркнут морилкой. Нанесите слой COLOR.OIL с помощью пада, резинового или металлического шпателя, коротковорсистого валика (чёрного цвета 2-4 мм) или кисти. Разотрите по поверхности с помощью сухой, мягкой, безворсовой ткани, стараясь не оставлять излишки продукта. Спустя 5/10 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был равномерно распределён. В случае нанесения COLOR.OIL валиком или кистью, следует использовать сильновпитывающую ткань, достаточно часто заменяя её, каждые 5 – 10 м², поскольку полностью пропитавшись, материя перестанет впитывать морилку. COLOR.OIL может наноситься также непосредственно с помощью шлифовальной машины с серым войлочным падом, нанеся небольшое количество продукта в центр пада, растирая его до равномерного состояния. Насыщенность цвета морилки может быть увеличена с помощью нанесения второго слоя COLOR.OIL таким же способом, через 3-4 часа после первого. В качестве альтернативы, при нанесении финишного слоя FIX OIL, возможно добавление 10/20% в этот продукт COLOR OIL. Чтобы получить менее интенсивные оттенки следует смешать COLOR.OIL с DILUENTE PLUS (макс.10%).

ФИНИШИРОВАНИЕ МАСЛОМ И/ИЛИ ВОСКОМ

Нанесите слой фиксирующего масла FIX OIL не ранее, чем через 16/24 часов без шлифовки, точно следуя инструкциям, приведённым в соответствующих листах технической информации.

ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКАМИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЦВЕТА НЕ БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ:

Нанесите слой грунта AQUA TENAX на водной основе не ранее, чем через 16 часов.

Спустя ещё через 12 часов произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите слой лака на водной основе (напр. IDRO 2K).

ЦВЕТА БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ:

Нанесите слой грунта V15 не ранее, чем через 24 часа без шлифовки.

Спустя 1 час произведите лёгкую промежуточную шлифовку войлочным абразивом или мелкозернистой сеткой и нанесите слой лака на водной основе (напр. IDRO 2K).

ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКОМ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НЕ БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТА)

Нанесите первый слой лака OIL PLUS не ранее, чем через 16 часов. Спустя 24 часа произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите при необходимости второй слой этого же продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда производите пробные выкрасы при любом типе финиширования, чтобы быть уверенным, что полученный результат соответствует вашим ожиданиям и избежать перепадов цвета, вызванных использованием разных продуктов.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ЛОПАТОЧКОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждой конкретной ситуации. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством Certiquality №2606