

WAKOL D 3311 Клей для линолеума и текстильных покрытий

Технические Информации

Область применения

Дисперсионный клей соответствующий германскому стандарту DIN EN 14259 для укладки

- Линолеум
- Пробковые подложки
- Тафтинг-покрытия с нетканой оборотной стороной, синтетической или джутовой оборотной стороной
- Тканый кавролин
- Иглопробивной ковролин

на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Акрилатная дисперсия
Время выдержки:	0 - 10 минут
Время укладки:	примерно 15 минут
Чистящее средство:	вода, прежде чем клей высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре

Температура при хранении: не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁷⁾

TKB B1	325 - 375 г/м ²	покрытия из линолеума Коркмент покрытия Тафтинг-покрытия и тканые покрытия
TKB B2	400 - 450 г/м ²	Ковролин Тафтинг-покрытия и тканые покрытия с грубой тыльной стороной

7) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Не впитывающие и не ровные основания обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать. Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать. Покрытия после после время выдержки уложить и прикотать. Вторично прикотать после достижения отличного сзватывания клея.

Сильно выступающие края покрытия при необходимости предавить весом до окончательного высыхания клея.

Сваривание швов линолеума производится только через 48 часов после истечения времени застывания клея.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °С комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °С и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Для укладки текстильных покрытий с вспенимом или ПВХ основанием применять WAKOL D 3320 Клей для ПВХ.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 12.11.2019 все предыдущие версии теряют свою силу.