

WAKOL MS 227 Клей для многослойного паркета, эластичный

Техническая Информация

Область применения

Эластичный, 1-компонентный клей для укладки:

- Многослойный паркет, соответствующий стандарту DIN EN 13489

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- соответствует DIN EN 14293
- без воды - нет разбухания древесины

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Материалы для укладки, с содержанием метоксисиланов
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Силан модифицированный полимер
Время подсыхания:	нет
Время укладки:	около 80 минут
Время высыхания:	примерно 48 - 72 часа
Чистящее средство:	WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки, до схватывания клея
Срок хранения:	минимум 18 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	морозостойкий

Способ нанесения и расход ⁶⁾

ТКВ В3	800 - 1000 г/м ²	штучный многослойный паркет
ТКВ В11	1000 - 1200 г/м ²	мелкогабаритный многослойный паркет
ТКВ В13	1100 - 1300 г/м ²	среднегабаритный многослойный паркет
ТКВ В15	1400 - 1500 г/м ²	крупногабаритный многослойный паркет

6) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом. Если на основании не имеется пыли, паркет можно наклеивать непосредственно на основание. При необходимости грунтования покрытий на основе цемента и сульфата кальция можно использовать WAKOL D 3055 грунтовка паркет. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

WAKOL MS 227 Клей для многослойного паркета, эластичный, можно наносить непосредственно на грунтовки WAKOL на основе реактивных смол, например WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка и WAKOL PU 235 Полиуретановая грунтовка, с ограничениями. За подробной информацией обратитесь www.wakol.ru.

Обработка

Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать.

Уложить паркет в клеевой слой и тщательно придавить. Обратите внимание на достаточную адгезию клея к паркету.

Очистку инструмента производить сразу после его использования с помощью чистящих салфеток WAKOL RT 5960. После схватывания клей можно удалить только механическим путем.

Важные указания

Применять не ниже +15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

На основаниях из литого асфальта, использовать WAKOL PU 280 Полиуретановую грунтовку или WAKOL PU 235 Полиуретановую грунтовку.

Избегать попадания клея в швы паркета, так как это может привести к нежелательным взаимодействиям с продуктами для обработки поверхности.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 29.09.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.